

nyloflex® painolaatat – tekniset tiedot

Laattatyyppi	Laattapaksuus* (mm tuumaa)	Standardin DIN 53505 muk. kovuus (Shore A)	Kovuus, karkealu laatta (Shore A)	Reilefisyys (mm)	Sävyalue (%)	Rasteritiheys (l/cm)	Kapein linja (µm)	Pienin piste (µm)	Taustavalotus (s)	Päävalotus (min)	Pesunopeus (mm/min)	Kuivaus 60 °C 140 °F (h)	Jälkivalotus (U-VA) (min)	Jälkikäsitely (U-VC) (min)
--------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

nyloflex® painolaatat – perinteinen ja digitaalinen

nyloflex® ACE	1.14 0.045	62	78	0.6 – 0.7	2 – 95	60	100	200	25 – 45	8 – 20	200 – 250	1.5 – 2.0	10	7 – 15
	1.70 0.067		70	0.7 – 0.9	2 – 95	60	100	200	35 – 50	8 – 20	180 – 220	1.5 – 2.0	10	7 – 15
	2.54 0.100		66	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	50 – 85	8 – 20	160 – 180	2.0 – 3.0	10	7 – 15
	2.84 0.112		64	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	50 – 85	8 – 20	160 – 180	2.0 – 3.0	10	7 – 15
nyloflex® ACE Digital	0.76 0.030	62	86	0.6	1 – 98	60	100	200	10 – 20	8 – 12	200 – 250	1.0 – 1.5	10	7 – 15
	1.14 0.045		78	0.6 – 0.7	1 – 98	60	100	200	25 – 45	8 – 12	180 – 220	1.5 – 2.0	10	7 – 15
	1.70 0.067		70	0.7 – 0.9	1 – 98	60	100	200	35 – 50	8 – 12	160 – 180	1.5 – 2.0	10	7 – 15
	2.54 0.100		66	0.9 – 1.2	2 – 98	60	100	200	50 – 85	8 – 12	160 – 180	2.0 – 3.0	10	7 – 15
nyloflex® AFC	1.14 0.045	62	78	0.5 – 0.7	1 – 98	60	100	200	25 – 45	12 – 20	200 – 250	1.5 – 2.0	10	7 – 15
nyloflex® FAB Digital	1.14 0.045	62	78	0.6 – 0.7	1 – 98	60	100	200	15 – 25	8 – 12	200 – 220	2.0	10	7 – 12
	1.70 0.067		70	0.7 – 0.9	1 – 98	60	100	200	55 – 65	8 – 12	180 – 200	2.0	10	7 – 12
nyloflex® FAH	1.14 0.045	60	77	0.6 – 0.7	2 – 95	60	100	200	9 – 24	8 – 15	160 – 180	2.0	10	10 – 15
	1.70 0.067		69	0.7 – 0.9	2 – 95	60	100	200	9 – 24	8 – 15	160 – 180	2.0	10	10 – 15
	2.54 0.100		65	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	45 – 120	8 – 24	130 – 170	2.5 – 3.0	10	10 – 15
	2.84 0.112		63	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	45 – 120	8 – 24	130 – 170	2.5 – 3.0	10	10 – 15
nyloflex® FAH Digital	1.14 0.045	60	77	0.6 – 0.7	1 – 98	60	100	200	9 – 24	8 – 12	160 – 180	2.0	10	10 – 15
	1.70 0.067		69	0.7 – 0.9	1 – 98	60	100	200	9 – 24	8 – 12	160 – 180	2.0	10	10 – 15
	2.54 0.100		65	0.9 – 1.2	2 – 98	60	100	200	45 – 120	8 – 12	130 – 170	2.5 – 3.0	10	10 – 15
	2.84 0.112		63	0.9 – 1.2	2 – 98	60	100	200	45 – 120	8 – 12	130 – 170	2.5 – 3.0	10	10 – 15
nyloflex® ACT	1.14 0.045	50	74	0.6 – 0.7	2 – 95	60	100	200	25 – 50	8 – 15	210 – 250	2.0 – 3.0	10	7 – 12
	1.70 0.067		62	0.7 – 0.9	2 – 95	60	100	200	25 – 50	8 – 15	170 – 210	2.0 – 3.0	10	7 – 12
	2.54 0.100		54	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	25 – 50	8 – 20	160 – 200	2.0 – 3.0	10	7 – 12
	2.84 0.112		52	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	25 – 50	8 – 20	150 – 190	2.0 – 3.0	10	7 – 12
nyloflex® ACT Digital	1.14 0.045	50	74	0.6 – 0.7	1 – 98	60	100	200	25 – 50	8 – 12	210 – 250	2.0 – 3.0	10	7 – 12
	1.70 0.067		62	0.7 – 0.9	1 – 98	60	100	200	25 – 50	8 – 12	170 – 210	2.0 – 3.0	10	7 – 12
	2.54 0.100		54	0.9 – 1.2	2 – 98	60	100	200	25 – 50	8 – 12	160 – 200	2.0 – 3.0	10	7 – 12
	2.84 0.112		52	0.9 – 1.2	2 – 98	60	100	200	25 – 50	8 – 12	150 – 190	2.0 – 3.0	10	7 – 12
nyloflex® FAM Digital	1.14 0.045	50	72	0.6 – 0.7	1 – 98	60	100	200	5 – 25	8 – 15	160 – 200	2.0	10	10 – 15
	1.70 0.067		61	0.7 – 0.9	1 – 98	60	100	200	5 – 25	8 – 15	160 – 200	2.0	10	10 – 15
nyloflex® FAR	1.14 0.045	50	72	0.6 – 0.7	2 – 95	60	100	200	5 – 25	8 – 15	160 – 200	1.5 – 2.0	10	10 – 15
	1.70 0.067		61	0.7 – 0.9	2 – 95	60	100	200	5 – 25	8 – 15	160 – 200	2.0	10	10 – 15
	2.30 0.091		55	0.8 – 1.2	2 – 95	60	100	200	30 – 80	8 – 24	130 – 170	2.5 – 3.0	10	10 – 15
	2.54 0.100		53	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	30 – 80	8 – 24	130 – 170	2.5 – 3.0	10	10 – 15
	2.84 0.112		52	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	30 – 80	8 – 24	130 – 170	2.5 – 3.0	10	10 – 15
3.18 0.125	52	0.9 – 1.5	2 – 95	60	100	200	30 – 80	8 – 24	130 – 170	3.0 – 3.5	10	10 – 15		
nyloflex® ART	1.70 0.067	40	60	0.7 – 0.9	2 – 95	60	100	200	20 – 40	8 – 20	130 – 190	2.0 – 2.5	10	7 – 12
	2.84 0.112		47	0.9 – 1.2	2 – 95	60	100	200	80 – 120	8 – 20	110 – 170	2.0 – 3.0	10	7 – 12
nyloflex® ART Digital	1.14 0.045	40	73	0.6 – 0.7	1 – 98	60	100	200	15 – 30	8 – 12	130 – 190	1.5 – 2.0	10	7 – 12
	1.70 0.067		60	0.7 – 0.9	1 – 98	60	100	200	20 – 40	8 – 12	130 – 190	2.0 – 2.5	10	7 – 12
	2.54 0.100		50	0.9 – 1.2	2 – 98	60	100	200	40 – 60	8 – 12	110 – 170	2.0 – 3.0	10	7 – 12
	2.84 0.112		47	0.9 – 1.2	2 – 98	60	100	200	80 – 120	8 – 12	110 – 170	2.0 – 3.0	10	7 – 12
	3.94 0.155		41	1.0 – 1.5	3 – 90	48	300	750	100 – 150	10 – 14	90 – 130	2.0 – 3.0	10	7 – 12

* Saatavilla olevat standardipaksuudet – oikeus muutoksiin pidätetään

Laatanvalmistusparametrit riippuvat mm. käytetyistä tuotantolaitteista, UV-lamppujen iästä ja käytetystä pesuaineesta. Edellä esitetyt laatanvalmistusajat on saavutettu optimaalisissa tuotanto-olosuhteissa käyttäen nyloflex®-tuotantolaitteita ja nylosolv®-pesuainetta. Digitaalisten painolaattojen päävalotusaikojen valotusvoimakkuus on > 15 mW/cm². Laatanvalmistusparametrit voivat poiketa mainituista arvoista eri olosuhteissa. Siksi mainitut arvot on tarkoitettu ainoastaan ohjearvoiksi. Pesuaineeksi suosittelemme nylosolv®-pesuainetta.

nyloflex® painolaatat – tekniset tiedot

Laattatyyppi	Laattapaksuus* (mm tuumaa)	Standardin DIN 53505 muk. kovuus (Shore A)	Kovuus, karkealu laatta (Shore A)	Reileisyys (mm)	Säilyäisyys (%)	Rasteritiheys (l/cm)	Kapein linja (µm)	Pienin rasteripiste (µm)	Taustavalotus (s)	Päävalotus (min)	Pesunopeus (mm/min)	Kuivaus 60 °C 140 °F (h)	Jälkivalotus (U-VA) (min)	Jälkkäsittely (U-VC) (min)
--------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

nyloflex® painolaatat – aaltopahvin suorapainatukseen

nyloflex® FHC	3.94 0.155	40	41	1.0-1.5	3-90	48	300	750	50-100	8-18	70-100	3.0	10	10-15
nyloflex® FAC	2.84 0.112	32	39	0.9-1.2	2-95	48	100	200	50-150	7-16	130-150	2.5-3.0	10	10-15
	3.18 0.125		37	0.9-1.5	2-95	48	100	200	50-200	7-16	110-130	2.5-3.0	10	10-15
	3.94 0.155		33	1.0-1.5	3-95	40	300	750	50-200	7-16	80-110	2.5-3.0	10	10-15
	4.32 0.170		33	1.2-2.0	3-95	40	300	750	50-200	8-20	60-100	3.0-3.5	10	10-15
	4.70 0.185		32	1.2-2.2	3-95	40	300	750	80-200	8-20	60-90	3.0-3.5	10	10-15
	5.00 0.197		31	1.8-2.8	3-95	32	300	750	80-200	8-20	50-90	3.0-3.5	10	10-15
	5.50 0.217		31	2.0-3.0	3-95	32	300	750	80-200	8-20	50-90	3.0-3.5	10	10-15
6.00 0.236	31	2.2-3.0	3-95	32	300	750	80-300	8-20	50-90	3.5-4.0	10	10-15		
6.35 0.250	30	2.2-3.0	3-95	32	300	750	80-300	8-20	50-90	3.5-4.0	10	10-15		
nyloflex® FAC Digital	2.84 0.112	32	39	0.9-1.2	2-95	48	100	200	50-150	8-12	130-150	2.5-3.0	10	10-15
	3.18 0.125		37	0.9-1.5	2-95	48	100	200	50-150	10-14	110-130	2.5-3.0	10	10-15
	3.94 0.155		33	1.0-1.5	3-95	40	300	750	50-200	10-14	80-110	2.5-3.0	10	10-15
	4.32 0.170		33	1.2-2.0	3-95	40	300	750	50-200	10-14	60-100	3.0-3.5	10	10-15
	4.70 0.185		32	1.2-2.2	3-95	40	300	750	80-200	10-14	60-90	3.0-3.5	10	10-15
	5.00 0.197		31	1.8-2.8	3-95	32	300	750	80-200	10-14	50-90	3.0-3.5	10	10-15
	5.50 0.217		31	2.0-3.0	3-95	32	300	750	80-200	10-14	50-90	3.0-3.5	10	10-15
6.35 0.250	30	2.2-3.0	3-95	32	300	750	80-300	10-14	50-90	3.5-4.0	10	10-15		
nyloflex® FCC	3.94 0.155	30	33	1.0-1.5	3-95	32	300	750	50-70	8-18	90-100	3.0	10	10-15
	4.70 0.185		32	1.2-2.2	3-95	24	300	750	30-50	8-18	60-70	3.5	10	10-15
	5.00 0.197		31	1.8-2.8	3-95	24	300	750	50-70	8-18	60-70	4.0	10	10-15
	5.50 0.217		30	2.0-3.0	3-95	24	300	750	80-120	8-18	60-70	4.0	10	10-15
	6.00 0.236		30	2.2-3.0	3-95	24	300	750	100-140	8-18	60-70	4.0	10	10-15
	6.35 0.250		30	2.2-3.0	3-95	24	300	1000	250-300	8-18	60-70	4.0	10	10-15
nyloflex® FSC Digital	2.84 0.112	26	35	0.9-1.2	3-95	32	300	750	50-70	10-14	130-150	2.5-3.0	10	10-15
	3.18 0.125		33	0.9-1.5	3-95	32	300	750	50-100	10-14	130-140	2.5-3.0	10	10-15
	3.94 0.155		28	1.0-1.5	3-95	32	300	750	50-100	10-14	90-100	3.0	10	10-15
	4.70 0.185		27	1.2-2.2	3-95	24	300	750	70-100	10-14	60-70	3.5	10	10-15
	5.50 0.217		26	2.0-3.0	3-95	24	300	750	120-160	10-14	50-60	4.0	10	10-15

nyloflex® painolaatat – erikoissovelluksiin

nyloflex® Sprint	1.14 0.045	57	77	0.5-0.7	2-95	60	100	200	15-40	1-2	200-250	15-20 min	2	-
nyloflex® Sprint Digital	1.14 0.045	57	77	0.5-0.7	1-98	60	100	200	15-40	1-2	200-250	15-20 min	2	-
nyloflex® FE**	1.14 0.045	48	70	0.7	n.a.	n.a.	300	750	20-30	6-10	60-80	3	10	-

nyloflex® painolaatat – painopinnan viimeistelyyn

nyloflex® Gold A	1.16 0.046	62	78	0.85	3-90	48	100	400	-	10-15	120-160	2	10	7-15
nyloflex® Gold A Digital	1.16 0.046	62	78	0.85	2-98	48	80	200	-	8-12	120-160	2	10	7-15
nyloflex® Seal F	1.16 0.046	36	72	0.90	3-90	48	300	750	10-12	10-15	100-130	2	10	10-15
nyloflex® Seal F Digital	1.16 0.046	36	72	0.90	2-95	48	300	750	10-12	8-12	100-130	2	10	10-15

* Saatavilla olevat standardipaksuudet – oikeus muutoksiin pidätetään.

** Edellytetään lisäksi etupuolen esivalotusta suojakalvon läpi: 6-15 sekuntia.

Laatanvalmistusparametrit riippuvat mm. käytetyistä tuotantolaitteista, UV-lamppujen iästä ja käytetystä pesuaineesta. Edellä esitetyt laatanvalmistusajat on saavutettu optimaalisissa tuotantolosuhteissa käyttäen nyloflex® -tuotantolaitteita ja nylosolv® -pesuainetta. Digitaalisten painolaattojen päävalotusaikojen valotusvoimakkuus on > 15 mW/cm². Laatanvalmistusparametrit voivat poiketa mainituista arvoista eri olosuhteissa. Siksi mainitut arvot on tarkoitettu ainoastaan ohjearvoiksi. Pesuaineeksi suosittelemme nylosolv® -pesuainetta.

Annamme mielellämme lisätietoja!

Flint Group Flexographic Products
Sieglesstrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-301
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Esitteen tekniset tiedot perustuvat painohetken tietoihin. Painolaatan valmistukseen ja tuotteiden käsittelyyn vaikuttavien useiden muuttujien takia tiedot eivät korvaa käyttäjän tekemiä omia testauksia. Oikeudellisesti sitovaa vakuutusta tietyistä ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ei näin voida antaa. Mahdollisten teollisoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen on aina käyttäjän omalla vastuulla. Pidätämme oikeudet teknisten muutosten osalta. Symbolilla ® merkityt tuotenimet ovat rekisteröityjä Flint Group -tuotemerkkejä.